

URSA DF 39/Ab

MW-EN-13162-T2-AFr5

URSA DF 39/Ab je lahki izolacijski filc izdelan iz steklene mineralne volne, enostransko obložen z Alu - folijo, stisnjeno pakiran v razmerju 1 : 5.

Toplotna in zvočna izolacija za polaganje na podlago (neobremenjena izolacija na ploščo hladnega podstrešja, nepohodnega podstrešja, kot polnilo medetažnih lesenih konstrukcij ter kot izolacija poševnih streh). Primerna je tudi za izolacijo prezračevalnih kanalov in cevovodov.



Tehnični podatki	Vrednost	Standard
Toplotna prevodnost λ_D	0,039 W/mK	EN 13162
Razred požarnih lastnosti	F	EN 13501-1
Linearni upor zračnemu toku	> 5 kPa s/m ²	
Mejna temperatura uporabe	200°C	

Debelina [mm]	50	100
Širina [mm]	1200	1200
Dolžina [mm]	15000	7500
Toplotna upornost R_D [m ² K/W]	1,25	2,55



www.blauer-engel.de/luz132



Izdelek je certificiran v skladu s EN 13162.
Številka EG certifikata o skladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – okrajšana oznaka za mineralno volno
EN 13162 – številka evropskega standarda
Ti – mejna odstopanja za debelino
TRi – natezna trdnost navpično na ravnino plošče
WL(P) – vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve
MUi – difuzija vodne pare
SDi – podana stopnja dinamične togosti
CPi – stisljivost
AFi – linearni upor zračnemu toku