


URSA Fasadna mrežica

Steklena mrežica

Steklena armaturna mrežica za armiranje cementnih sistemov

Področje uporabe:

- Armirni sloj v cementnih sistemih
- Za sanacijo razpok na zidovih
- Pri izdelavi ETICS sistemov



Tehnične lastnosti	Podatki	Enota	Standard
Material	steklena mrežica		
Dolžina	50 (±1%)	m	MDV
Širina	100 (±1%)	cm	EAD 040016-00-0404, 2.2.5
Velikost mrežice	(4,8x5,0) ±0,5	mm	EAD 040016-00-0404, 2.2.4
Odprtina v mrežici	(3,8x4,6) ±0,5	mm	EAD 040016-00-0404, 2.2.4
Natančnost tkanja	opravi		EAD 040016-00-0404, 2.2.6
Gostota armirne mrežice	145	g/m ²	EAD 040016-00-0404, 2.2.8
Debelina	0,46 (±0,02)	mm	EAD 040016-00-0404, 2.2.9
Reakcija na ogenj	NPD		EAD 040016-00-0404, 2.2.1, EN 13501-1
Vsebnost organskih spojin	16	%	EAD 040016-00-0404, 2.2.2.
Povprečna kalorična vrednost	6,16; 0,86	MJ/kg; MJ/m ²	EAD 040016-00-0404, 2.3.3; EN ISO 1716
Natezna trdnost	1600 / 1800	N/5cm	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1.)
Raztezek	<4,5 / 4,5	%	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1.)
Povprečna natezna trdnost po stranaju	>1000 / >1000 min 50% / min 50%	N/5cm	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2.)
Raztezek po staranju	<3,5 / <3,5	%	EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2.)

Širina [m]	1
Dolžina [m]	50
Vsebina/Količina [m ² /rolo]	50