

URSA SF 32

MW-EN-13162-T2-MU1-AF5

SAMONOSEN FILC je izdelan iz mineralne steklene volne, enostransko označen s prečnimi črtami za lažje rezanje, stisnjeno pakiran v razmerju 1 : 2,8. Izjemno trajnosten produkt proizveden z LIGNIN TEHNOLOGIJO

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija poševnih streh, montažnih lesenih sten in drugih donstrukcij. Kot vpenjalni filc ga uporabljamo za izolacijo poševnih streh na notranji strani. Rolo razrežemo na plošče širine svetlih razmikov med špirovcev z 1% nadmere za lažje vpenjanje izolacije.



Tehnični podatki	Vrednost	Standard
Toplotna prevodnost λ_D	0,032 W/mK	EN 13162
Razred požarnih lastnosti	A1	EN 13501-1
Linearni upor zračnemu toku	> 10 kPa s/m ²	

Debelina [mm]	50	100	120	140	160
Širina [mm]	1200	1200	1200	1200	1200
Dolžina [mm]	7600	4000	3200	2800	2500
Toplotna upornost R_D [m ² K/W]	1,55	3,10	3,75	4,35	5,00



www.blauer-engel.de/uz132



Izdelek je certificiran v skladu s EN 13162.

Številka EG certifikata o skladnosti: 0672 – CPR – 0319.

MW – okrajšana oznaka za mineralno volno
EN 13162 – številka evropskega standarda
Ti – mejna odstopanja za debelino
TRi – natezna trdnost navpično na ravnino plošče
WL(P) – vpojnost vode z metodo dolgotrajne potopitve
MUi – difuzija vodne pare
SDi – podana stopnja dinamične togosti
CPi – stisljivost
AFi – linearni upor zračnemu toku

